

# PLAVICON SOBRETechos

MEMBRANA ELÁSTICA IMPERMEABLE

55

CÓDIGO DE PRODUCTO  
FICHA DE SEGURIDAD  
(FDS)



<i>Uso</i>	Techos
<i>Rendimiento</i>	1 a 1,5 kg/m <sup>2</sup>
<i>Aplicación</i>	Rodillo, Pincel o Airless
<i>Presentación</i>	1,25; 5; 10 y 20 kg
<i>Secado entre Manos</i>	12 horas
<i>Secado Final</i>	72 horas

<i>Colores</i>	Blanco, Rojo Cerámico y Verde.
	Coloreado con entonador universal hasta 30 cm <sup>3</sup> /kg.

## Características

Impermeabilizante acrílico para techos en base acuosa, formulado en base a polímeros reticulantes de curado por efecto UV (ultravioleta). Aplicado, forma una membrana armada de gran elasticidad y gran resistencia a la abrasión, resistente a los agentes climáticos. Máxima elasticidad en un amplio rango de temperaturas (-5°C a 50°C). Máxima resistencia al ensuciamiento y ausencia de pegajosidad residual, manteniendo su elasticidad por más tiempo.

## Recomendación

Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo y con temperaturas entre los 8°C y 28°C. No aplicar sobre superficies calientes. No aplicar sobre superficies esmaltadas.