



PLAVICON BAÑOS y COCINAS

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

132

Descripción	Látex acrílico en dispersión acuosa para baños y cocinas de acabado semimate.
Características	Especialmente formulado para ambientes de baños y cocinas, de muy buen poder cubritivo y nivelación, aplicación sencilla y de bajo salpicado, seca rápidamente, excelente resistencia a los lavados. Alto poder antihongo y antimoho, no deja olor. Acabado semimate.
Usos	Se aplica en interiores sobre superficies como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre otros.
Rendimiento	10 a 12m ² por litro y por mano, variando el rendimiento según el color y la absorción de la superficie.
Color preparado	Blanco. Entonado con Entonadores Universales hasta 30 cm ³ /Litro.
Secado	Al tacto 2 hs, entre manos de 2 a 4 hs, secado final entre 24 a 48 hs.
Limpieza y dilución	No diluir con más de 10% de agua para asegurar el espesor de película adecuado y mantener las propiedades antisalpicado. Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua y jabón.
Presentación	Envases de 1 y 4 Litros.
Preparación de la superficie	La superficie debe estar firme, seca y limpia, libre de hongos, polvillo, óxidos, grasitud, alcalinidades o partes flojas. Superficies con presencia de hongos o manchas, lavar con lavandina diluida, enjuagar; dejar secar bien y aplicar Plavicon Fijador según sus instrucciones. Superficies nuevas o de absorción despareja, fijar con Plavicon Fijador al Agua. Sobre acabados de yeso aplicar previamente Plavicon Fijador al Aguarrás según instrucciones.
Aplicación	Plavicon Baños y Cocinas se aplica con pincel de buena calidad, rodillo (preferentemente de pelo mediano) o soplete, en 2 o 3 manos pudiéndose diluir la primer mano con hasta 10% de agua y aplicando puras las manos siguientes. En aplicaciones sobre superficies cementicias, verificar el completo curado de la superficie antes de aplicar. En superficies a repintar; eliminar con espátula o cepillo las partes flojas previo a la aplicación de fijador. Completar y emparejar irregularidades con Plavicon Enduido Plástico, lijar; desempolvar y volver a fijar con Plavicon Fijador al Agua o Aguarrás según necesidad. En superficies antiguas o de difícil adherencia aplicar Plavicon Fijador al Aguarrás según instrucciones de uso (evitar que la aplicación quede con brillo).

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique. Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas. Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1.29 ± 0.02 g/cm ³
Viscosidad:	90 ± 3 uk a 25°C
pH:	8,5 / 9
Sólidos:	50,4 ± 1.0 %

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado. Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón. Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Inhalación prolongada: ventilar. Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762