



PROTECCIÓN IMPERMEABLE INTERIOR / EXTERIOR

PLAVICON ANTISALITRE

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

0146

aplicable sobre húmedo

Descripción	Protección anti-salitre para interiores y exteriores destinado a neutralizar la aparición de eflorescencias salinas de forma superficial en las paredes y por consiguiente inhibir el crecimiento de hongos y verdín manteniendo la habitabilidad de los ambientes.
Características	La humedad retenida dentro de una pared que ha tenido problemas de filtraciones del exterior; humedad de cimientos, caños rotos, etc. puede provocar la migración de sales a la superficie de la mampostería donde forma un depósito pulverulento de sales color blanco azulado o color gris-blanco. El proceso implica la disolución de sales solubles en agua, contenidas en el muro, provenientes del ladrillo, de la mezcla cementicia o de la arena extraída de la costa atlántica. Plavicon Antisalitre bloquea el paso de estas sales y permite un rápido repintado con cualquier tipo de pintura. Tiene buen poder cubritivo, acabado y terminación (no sería necesario enduír; quedaría a criterio del profesional). Óptima adherencia. Rápido secado. Mínimo olor residual. Permite el empapelado o pintado posterior con cualquier pintura de obra.
Usos	Paredes interiores y exteriores con humedad y eflorescencias salinas.
Rendimiento	4 a 6 m ² por kilo y por mano.
Color	Blanco
Secado	Entre manos de 4 a 6 horas, dependiendo de las condiciones de secado. Secado final de 12 a 24 horas.
Limpieza	Las herramientas se limpian con aguarrás mineral mientras el producto está fresco.
Presentación	1 y 5 Kilos.
Preparación de la superficie	Eliminar el origen de la filtración en el muro. Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (sales en superficie, polvo, material descascarado, verdín, moho y/o hongos) dejándola firme. De ser posible dejar secar u orear para favorecer el desempeño del producto. No aplicar sobre superficies previamente y/o recientemente pintadas. Remover completamente las capas preexistentes de pintura con cepillo y/o removedor antes de aplicar Plavicon Antisalitre. Puede aplicarse sobre superficies con humedad residual (pero no mojadas).
Aplicación y dilución	Mezclar hasta conformar un producto homogéneo. Plavicon Antisalitre se aplica a pincel en dos manos sin diluir sobre el sector a tratar dejando secar entre manos. Para obtener mejores resultados aplicar con pincel en movimientos circulares procurando que el producto penetre en el sustrato y luego nivele con pasadas verticales y/o horizontales. No incorporar agua al producto. Si la superficie lo requiere puede diluirse hasta con 15 % de aguarrás para usarlo a modo de imprimación
Recomendaciones	Trabajar en ambientes ventilados evitando la inhalación de los vapores. Utilizar mascarilla.
Almacenaje	Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto dentro de los 18 meses de ingresado al depósito. El producto debe mantenerse sin abrir, en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos del calor y la luz solar directa. Temperatura recomendada para almacenaje de 3 °C a 32 °C.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique. Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas. Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende : Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de Impermeabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Peso específico: 1.24 ± 0.03 g/cm³
 Viscosidad: 82 ± 2 uk a 25°C
 Sólidos: 62 ± 1 %
 Punto de inflamación: 42 °C (copa cerrada)
 Temperatura durante el ensayo : 25°C y 60 % de HRA.

N° de ONU: **1263**

Producto inflamable Clase 3 de 2° categoría.

No apagar con agua.

Usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO₂) o Polvo Químico.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado. Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
 Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
 Inhalación prolongada: ventilar.
 Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
 Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
 Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
 Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
 E-mail: info@plavicon.com
 Internet: www.plavicon.com