



## AUXILIAR PARA MASA DE RELLENO

# REVOCRIL MASA NIVELADORA

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

**0150**

<b>Descripción</b>	Plástico líquido en base acuosa desarrollado para utilizarse combinado con cemento portland, como aditivo para relleno y nivelación de superficies.
<b>Características</b>	Revocril Masa Niveladora es un aditivo para relleno y nivelación. Formulado con cargas minerales y polímeros acrílicos de última generación. Combinado con cemento portland, genera un producto que tiene usos múltiples, tanto en interior como en exterior.
<b>Usos</b>	Es un producto desarrollado para aplicar en mampostería con superficies irregulares, nivelar revoques gruesos peinados, cubrir grietas, fisuras, nivelar azulejos, cerámicos, venecitas; uniones de muros y losas, utilizando en conjunto una cinta tramada plástica.
<b>Rendimiento</b>	1 a 1,5 kg/m <sup>2</sup> para 3 mm de espesor; estará sujeto a la nivelación de la superficie.
<b>Color</b>	Blanco
<b>Secado</b>	Entre aplicación de capas 6 horas, dependiendo de las condiciones climáticas y de aplicación.
<b>Limpieza</b>	Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua.
<b>Presentación</b>	5, 25 y 200 kg.
<b>Preparación de la superficie</b>	La superficie debe estar firme, seca y limpia, libre de polvillo, óxido, grasitud, alcalinidades o partes flojas. En superficies con presencia de hongos o manchas, lavar con lavandina diluida, enjuagar y dejar secar correctamente.
<b>Preparación de la mezcla</b>	Revocril Masa Niveladora se prepara en una relación 1:1 en <b>volumen</b> , con cemento portland (no cemento de albañilería), agregándolo en forma gradual, agitando continuamente para evitar la formación de grumos.
<b>Aplicación</b>	Se aplica con llana, cuchara o espátula de acero en espesores de 5 mm o inferiores. En caso de necesitar realizar varias aplicaciones sucesivas, se debe colocar una malla o cinta tramada plástica sintética y se podrá hacer hasta un máximo de 15 mm de espesor (3 aplicaciones) dejando secar 6 horas entre cada capa.
<b>Recomendaciones</b>	Sobre revoques nuevos, dejar curar de 4 a 6 meses. No utilizar en revoques o superficies con humedad. No utilizar en sótanos o tanques, por la posibilidad de presentarse presión hidráulica negativa. No utilizar cemento de albañilería.
<b>Almacenaje</b>	Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto dentro de los 18 meses de ingresado al depósito.  El producto debe mantenerse sin abrir, en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos del calor y la luz solar directa. Temperatura recomendada para almacenaje de 3 °C a 32 °C.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.  
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.  
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende : Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de Impermeabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.

### Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad: 1.36 ± 0.03 g/cm<sup>3</sup>  
Viscosidad: 105 ± 5 uk a 25°C  
Sólidos: 55 ± 1 %

#### Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

### Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.  
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.  
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.  
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir polvillo en suspensión).

### Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.  
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
Inhalación prolongada: ventilar  
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

### Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones  
Hospital Posadas  
0-800-333-0160/(011) 4658-7777  
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez  
(011) 4962-6666/2247/3762

### Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina  
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON  
E-mail: info@plavicon.com  
Internet: www.plavicon.com