



IMPERMEABILIZANTE PARA LADRILLOS Y TEJAS

PLAVIPINT LADRILLOS semimate

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

31

Descripción	Impermeabilizante acrílico para ladrillos y tejas semimate.
Características	Forma una película plástica y transparente que protege eficazmente de la humedad y la intemperie, favoreciendo la aislación térmica. Acabado mate o semimate según la dilución. Reduce las eflorescencias. Elástico. Resistente a la intemperie. Larga vida útil. Gran adherencia al sustrato. Permeable al vapor de agua: No se ampolla. No es adecuado para superficies horizontales. No apto para tejas esmaltadas, o superficies no porosas.
Usos	Impermeabilizante destinado a proteger muros de ladrillos vistos, lajas, piedra, tejas, etc.
Rendimiento	4 a 8 m ² por litro de producto sin diluir, variando según la absorción de la superficie.
Color	Incoloro y rojo cerámico.
Secado	Secado entre manos de 6 a 12 horas. El secado final depende de la temperatura y humedad ambientes, y oscila entre las 24 y 48 hs.
Limpieza	Las herramientas se limpian con agua y detergente mientras el producto está fresco.
Presentación	1, 4, 10 y 20 litros.
Preparación de la superficie	En paredes nuevas dejar curar las mismas como mínimo de 4 a 6 meses antes de su tratamiento. Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, y/o grasitud) dejándola seca y firme. Superficies con presencia de hongos, verdín o moho, lavar con lavandina diluida, enjuagar, y dejar secar bien. Si hubiera eflorescencias salinas, eliminarlas con un lavado con una solución de ácido muriático al 10% y enjuagar bien, dejar secar. En el caso que la superficie a tratar hubiera sido previamente impermeabilizada con algún hidrorrepelente o protector de ladrillos diferente (ej. siliconas), consultar al SAT antes de aplicar.
Imprimación	Utilizado como imprimación se aplica diluido en partes iguales con agua.
Aplicación y dilución	Se aplica a pincel o soplete en dos o tres manos, dejando secar cada una antes de aplicar la siguiente de 6 a 12 hs. El acabado final depende de la dilución: desde semibrillo aplicándolo puro, hasta mate diluyéndolo como máximo 1 parte de Plavipint Ladrillos en 2 de agua.
Recomendaciones	Recuerde que el pincel debe estar seco y limpio, evitando que contenga polvillo. No aplicar en días húmedos o con pronósticos lluviosos. No aplicar sobre superficies húmedas. No formar capas espesas.
Almacenaje	Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto dentro de los 18 meses de ingresado al depósito. El producto debe mantenerse sin abrir, en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos del calor y la luz solar directa. Temperatura recomendada para almacenaje de 3 °C a 32 °C.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende : Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de Impermeabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1.03 ± 0.03 g/cm ³
Viscosidad:	37-42 minutos a CF2 a 25°C
pH:	8.5
Sólidos:	34.0 ± 1.0 %

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com