



**ACONDICIONADOR DE SUPERFICIES** concentrado

**PLAVICON FIJADOR**

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

**37**

<b>Descripción</b>	Dispersión acrílica transparente concentrada, diluible en agua.
<b>Características</b>	Formulación concentrada. Indicada para sellar y acondicionar superficies porosas, disminuyendo y uniformando su absorción. Mejora la adherencia de pinturas, revestimientos y/o impermeabilizantes en superficies tizadas o poco firmes, optimizando el rendimiento de las mismas.
<b>Usos</b>	Se aplica en interiores o exteriores para acondicionar superficies poco firmes como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre otros, previa a la aplicación de pinturas de terminación.
<b>Rendimiento</b>	15 m <sup>2</sup> por Litro diluido y por mano, variando el rendimiento según la absorción de la superficie.
<b>Color</b>	Incoloro.
<b>Secado</b>	Al tacto 60 minutos, no repintar antes de las 3 horas. El tiempo de secado depende de la temperatura y humedad ambiente prolongándose cuanto mayor sea la humedad y menor la temperatura.
<b>Dilución y limpieza</b>	Diluciones recomendadas (la aplicación no debe quedar brillante) Superficies nuevas o de alta absorción: 1 parte de Fijador en 2 partes de agua (1:2). Superficies tizadas o flojas: 1 parte de Fijador en 3,5 partes de agua (1:3,5). Para mejorar pinturas en polvo: En lugar del agua mezclar una dilución de 1 parte de Fijador en 2 partes de agua (1:2) con la pintura en polvo. Plavicon Fijador se diluye con agua hasta un máximo de 1 parte en 3.5 partes de agua, según el uso y rinde 4,5 litros por cada litro concentrado. Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua.
<b>Presentación</b>	1, 4, 10 y 20 Litros.
<b>Preparación de la superficie</b>	En todos los casos, la superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia. Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejándola firme y seca. La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.
<b>Aplicación</b>	Aplicar en superficies vírgenes, entizadas o muy absorbentes. En aplicaciones sobre superficies cementicias verificar el completo curado de la superficie antes de aplicar: En ese caso lavar con una solución de ácido muriático al 10% en agua para neutralizar la alcalinidad del sustrato. Completar y nivelar irregularidades de la superficie con Plavicon Enduido plástico al agua, dejar secar; lijar y eliminar el polvillo. Aplicar una nueva mano de Plavicon Fijador; acondicionador de superficies acrílico y concentrado, sobre los sectores reparados. En superficies repintadas, eliminar con espátula y/o cepillo de alambre las partes flojas o descascaradas previamente a la aplicación de Plavicon Fijador (al agua o al aguarrás según el caso). Eliminar hongos con agua lavandina al 10%, enjuagar; dejar secar y aplicar Plavicon Fijador. Plavicon Fijador se aplica a pincel, rodillo o soplete en dos manos dejando secar entre manos.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.  
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.  
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

**Propiedades Físicas (Valores aproximados)**

Densidad:	1.00 ± 0.03 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad:	71 ± 3 uK
pH:	8.8 ± 0.5
Sólidos:	11.0 ± 1.0 %

**Producto no inflamable.**

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

**Precauciones de Seguridad**

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.  
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.  
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.  
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

**Primeros Auxilios (en contacto con)**

Piel: lavar con abundante agua y jabón.  
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
Inhalación prolongada: ventilar  
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

**Prepan SA**

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina  
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON  
E-mail: info@plavicon.com  
Internet: www.plavicon.com

**Teléfonos útiles**

Centro Nacional de Intoxicaciones  
Hospital Posadas  
0-800-333-0160/(011) 4658-7777  
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez  
(011) 4962-6666/2247/3762