



FONDO BLANCO PARA MADERAS

PLAVICON FONDO BLANCO

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

110.1201

Descripción	Esmalte sintético alquídico de terminación mate.
Características	Fondo sintético para interiores y exteriores, de excelente terminación formulado con resinas sintéticas para obtener un sellado efectivo de maderas nuevas o de mucha absorción y mejorar la terminación de la pintura decorativa a aplicar; asegurando excelente lijabilidad.
Usos	Adecuado para pintar sobre superficies de madera en interiores y exteriores previa aplicación de una pintura de terminación.
Rendimiento	10 a 14 m ² /Litro y por mano según tipo y absorción de la superficie.
Secado	Al tacto 6 horas. Secado final a las 24 horas.
Limpieza y dilución	Las herramientas se limpian con aguarrás mineral o thinner de calidad que también pueden ser utilizados como diluyente.
Presentación	500 cm ³ , 1, 4 y 20 Litros.
Preparación de la superficie	En todos los casos, las superficies a pintar deben estar firmes, secas y limpias. Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado), grasitud o pintura dejándola firme y seca. Eliminar restos de pintura mal adheridos. Si fuera necesario utilizar removedor de pinturas.
Aplicación	Mezclar hasta conformar un producto homogéneo. Aplicar ampliamente sobre todas las zonas de madera que vayan a ser pintadas. Aplicar de 1 a 2 manos a pincel, rodillo o soplete. Dejar secar entre manos.
Recomendaciones	Aplicar en lugares y en días en los que no haya ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación antes que ésta seque. Evite aplicar Plavicon Fondo Blanco en sectores expuestos en forma directa al sol y en días muy calurosos ya que puede perjudicar la película aplicada por la veloz evaporación de los solventes.
Recomendaciones de seguridad	Trabajar en ambientes ventilados evitando la inhalación de los vapores del producto. Si fuera necesario utilice mascarilla con filtro para vapores orgánicos.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad: 1.41 ± 0.02 g/cm³
Viscosidad: 83 ± 3.0 uk (unidades krebs) a 25°C
Sólidos: 67 ± 1.0 %

Temperatura durante el ensayo : 25°C y 60 % de HRA.

Nº de ONU: 1263

Producto inflamable Clase 3 de 2º categoría.

No apagar con agua.

Usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO₂) o Polvo Químico.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com