

PLAVICON FIBRADO XP

TECHADO IMPERMEABILIZANTE CON FIBRAS INCORPORADAS

02

CÓDIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)



Uso	Techos
Rendimiento	1 a 1,5 kg/m ²
Aplicación	Rodillo ó Pincel
Presentación	1,25; 5; 10 y 20 kg
Secado entre Manos	12 horas
Secado Final	72 horas

Colores
Blanco, Rojo Cerámico
y Verde.
Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm³/kg.

Características

Impermeabilizante acrílico con fibras incorporadas en base acuosa formulado en base a polímeros reticulantes de curado por efecto UV (ultravioleta).

Aplicado, forma una membrana armada de gran elasticidad y gran resistencia a la abrasión, resistente a los agentes climáticos cumple eficientemente con la función de impermeabilizar techos.

Máxima elasticidad en un amplio rango de temperaturas (-10°C a 60°C).

Curado por rayos ultravioletas, le confiere máxima resistencia al ensuciamiento y ausencia de pegajosidad residual manteniendo su elasticidad por más tiempo.

Recomendación

No aplicar en pisos terminados con llana mecánica, cerámicas semiesmaltadas o esmaltadas y asfalto.



PLAVICON
COLOR 2024
COLORS
SISTEMA TINTOMÉTRICO

