

# PLAVICON BLOQUEADOR

BLOQUEADOR DE HUMEDAD PARA CIMENTOS CON SILICONAS

33

CÓDIGO DE PRODUCTO  
FICHA DE SEGURIDAD  
(FDS)



*Uso* Exterior e Interior  
*Presentación* 1; 4; 10 y 20 L  
Bidón de 5 L  
*Secado entre aplicaciones* 24 horas  
*Secado Final* 30 días

*Color*  
Incoloro violáceo.

## Características

Líquido siliconado formulado para combinarse químicamente con componentes de la mezcla cementicia, transformándola en impermeable. Adecuado para bloquear la humedad ascendente en muros con capa aisladora horizontal fallada.

## Rendimiento

Pared de 15 cm. de espesor: 1 L/metro lineal.  
Pared de 30 cm. de espesor: 2 L/metro lineal.  
Pared de 45 cm. de espesor: 3 L/metro lineal.  
Estos valores dependen del grado de absorción de la pared y también de la humedad que esta contenga.

## Recomendaciones

Si se picó el revoque, se aplica una capa de concreto luego de 1 semana (cemento:arena 1:3) con hidrófugo de 6 mm de espesor como mínimo, y luego se cubre de revoque en forma tradicional. Producto cáustico, evitar el contacto con la piel o los ojos. Lavar las salpicaduras con abundante agua. Evitar la inhalación de los vapores del producto. Si fuere necesario utilizar protector respiratorio.

