



PINTURA PARA PILETAS - Acrílica

PLAVIPINT PILETAS base acuosa

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

137

| | |
|-------------------------------------|---|
| Descripción | Pintura decorativa para uso en piletas de natación de hormigón enlucido de cemento. |
| Características | Revestimiento de combinación de resinas acrílicas con polímeros de estireno en dispersión acuosa para decorar y proteger piletas de natación. Su formulación le confiere gran adherencia al sustrato, adecuada resistencia a los agentes decolorantes, excelente terminación y coloración final. Inhibe la proliferación de algas y microorganismos, y la fijación de suciedad. De fácil aplicación, sin solventes ni olor desagradable. |
| Usos | Piletas de natación de hormigón enlucido de cemento. |
| Rendimiento | 10 a 12 m ² por litro por mano, según las características y la absorción de la superficie. |
| Color | Azul. |
| Presentación | 4 y 20 litros. |
| Preparación de la superficie | En todos los casos, la superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia. Piletas usadas: Cepillar y limpiar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, verdín, moho, hongos y/o grasitud). Lijar, enjuagar y dejar secar completamente. También eliminar restos de pintura con espátula y/o cepillo de alambre. En caso de existir musgos u hongos limpiar con lavandina diluida en un 70% de agua. Sellar grietas y fisuras con Plavicon Sellador Piletas según las instrucciones de uso del producto. Comprobar compatibilidad con la pintura preexistente realizando una prueba de adherencia antes de aplicar. Si la pintura vieja se arruga o se levanta dentro de un período menor a 12 horas remover la película vieja completamente. En piletas pintadas a la cal lavar con agua y cepillo hasta eliminar la cal por completo. Limpiar superficies con grasitud con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. Eliminar eflorescencias salinas en forma mecánica. Piletas nuevas: Dejar transcurrir de 4 a 6 meses con la pileta llena antes de pintar; luego vaciarla y lavarla con una solución de agua con un 30% de ácido muriático, enjuagar con abundante cantidad de agua, dejar secar y lijar toda la superficie. Eliminar desmoldantes con agua y detergente. Usar elementos de seguridad. Aplicar una primera mano de Plavipint Piletas Acrílico diluida con un 10% de agua a modo de imprimación. |
| Aplicación | Plavipint Piletas base acuosa se aplica a pincel, rodillo o soplete, en dos manos sin diluir y dejando secar entre manos. |
| Secado | Dejar secar entre manos al menos 12/24 horas. Antes de llenar con agua dejar secar como mínimo siete días. El tiempo de secado puede variar según las condiciones climáticas. |
| Limpieza | Las herramientas se limpian con agua mientras el producto esté húmedo. |
| Recomendaciones | Evite aplicar el producto en días de excesiva humedad ambiente (rocío) y/o en sectores expuestos en forma directa al sol en días de mucho calor o sobre superficies muy calientes (mas de 35 °C de temp.). No mezclar con otras pinturas. No diluir con más de un 10% de agua para asegurar el espesor de película requerido. |

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende : Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de Impermeabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad: 1.27 ± 0.02 grs./cm³
Viscosidad: 85.0 ± 3.0 uk (unidades krebs)
Sólidos: 42.0 ± 1.0 %

Producto no inflamable

Temperatura durante el ensayo : 20°C y 65 % de HRA.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com