



## BASE PARA REVOQUE PLÁSTICO

# REVOCRIL BASE TEXTURADO

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

**0149**

<b>Descripción</b>	Revestimiento Impermeable para acondicionar y preparar superficies previas a la aplicación de revestimientos texturados.
<b>Características</b>	Base especialmente formulada para acondicionar y preparar superficies, previo a la aplicación de un revestimiento texturado. Resistente al lavado y a la formación de algas. Revocril Base Texturado permite un mayor anclaje y aplicación uniforme.
<b>Usos</b>	Fondo acondicionador para aplicar previo al revestimiento texturado, con el fin de unificar el color de terminación
<b>Rendimiento</b>	Hasta 8 m <sup>2</sup> por kilo y por mano, variando según la absorción de la superficie relativa a la de terminación del revoque.
<b>Color</b>	Clear, Tostado, Piedra París, Citrino, Arena, Gris Acero, Terracota, Gris Hielo, Cacao.
<b>Color Entonado</b>	Solamente en Clear; con el agregado de entonadores universales, hasta un máximo de 30 cm <sup>3</sup> por kilo, se obtiene una amplia gama de colores en tonos pastel.
<b>Secado</b>	Entre manos de 4 a 6 horas, secado final de 12 a 24 horas. El tiempo de secado puede variar con las condiciones climáticas y la absorción de la superficie a pintar:
<b>Limpieza</b>	Las herramientas se limpian con agua mientras el producto está fresco.
<b>Presentación</b>	5, 25 y 200 kilos.
<b>Preparación de la superficie</b>	En todos los casos, la superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia. Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejándola firme y seca.
<b>Imprimación</b>	En superficies vírgenes, entizadas o muy absorbentes, aplicar previamente Plavicon Fijador al Agua. En superficies repintadas, eliminar con espátula y/o cepillo de alambre las partes flojas o descascaradas. Superficies muy deterioradas requieren la aplicación de Plavicon Fijador al agua.
<b>Aplicación y Dilución</b>	Se aplica a pincel o rodillo en una mano sin diluir: En paredes nuevas, viejas o placas de yeso, se recomienda aplicar sin diluir usando pincel, rodillo de pelo medio o soplete. Si el color de la superficie base a recubrir es intenso, es factible que se necesiten dos manos de material para obtener mejor cubritivo. En caso de pintar con soplete diluir el material con un máximo de 20% de agua para facilitar la aplicación.
<b>Recomendaciones</b>	Recuerde que el rodillo/pincel debe estar preferentemente seco y limpio, evitando que contenga polvillo. Mezclar hasta conformar un producto homogéneo si fuere necesario.
<b>Almacenaje</b>	Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto dentro de los 18 meses de ingresado al depósito.  El producto debe mantenerse sin abrir, en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos del calor y la luz solar directa. Temperatura recomendada para almacenaje de 3 °C a 32 °C.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.  
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.  
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende : Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de Impermeabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.

### Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1,33 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad:	105 ± 5 uk a 25 °C
pH:	9 ± 1
Sólidos:	55,0 ± 1,0 % (color blanco)

**Producto no inflamable.**

Temperatura durante el ensayo: 25 °C y 60 % de HRA.

### Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.  
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.  
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.  
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

### Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.  
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
Inhalación prolongada: ventilar.  
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

### Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones  
Hospital Posadas  
0-800-333-0160/(011) 4658-7777  
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez  
(011) 4962-6666/2247/3762

### Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina  
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON  
E-mail: info@plavicon.com  
Internet: www.plavicon.com