



HOJA TÉCNICA

Versión N°: 1 / Fecha de versión: 16-05-2025 / Estado: Activo

Esmalte al agua para azulejos

PLAVICON ESMALTE PARA AZULEJOS

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

119

Descripción	Esmalte base acuosa de acabado satinado para aplicar sobre superficies cerámicas y azulejos.
Características	Plavicon Esmalte para Azulejos es un recubrimiento formulado en base a una emulsión acrílica de alto desempeño, desarrollado para aplicar sobre superficies cerámicas esmaltadas, azulejos y vidrios, en interiores . Adecuado también para otras superficies como yeso, mampostería y metal (hierro, aluminio, galvanizado). Listo para usar, no requiere fondo ni activador. Excelente cubritivo y adherencia, alta resistencia a la humedad, al ensuciamiento y al desarrollo de hongos.
Usos	En interiores para paredes de baños y cocinas, áreas institucionales, hospitales, colegios, comedores. De secado rápido, al ser un producto al agua, y más seguro para las personas y el medio ambiente. No recomendado para saunas, pisos, bañeras, bachas, piletas ni otras superficies que permanezcan sumergidas.
Rendimiento	De 10 a 12 m ² por litro y por mano.
Colores preparados	Blanco
Entonadores	Se puede colorear con entonadores universales, hasta 15 cm ³ por litro.
Secado	Entre manos, de 4 a 6 horas. Final, 30 minutos al tacto dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad. No mojar por 24 o 48 hs. Esperar 10 días como mínimo antes de efectuar una limpieza suave, para limpiezas más profundas, dejar curar 30 días.
Limpieza y Dilución	La limpieza de eventuales salpicaduras y de los elementos utilizados, puede hacerse con agua y detergente mientras la pintura esté húmeda. Luego de que se haya secado, utilizar thinner o remover por métodos abrasivos.
Presentación	Lata de 1 L / Lata de 4 L

Esta información se basa en experiencia, ensayos de laboratorio y fuentes fiables. Sin embargo, las condiciones en obra pueden variar (almacenaje, aplicación, superficie, ambiente, etc), escapando a nuestro control. LA EMPRESA no asume responsabilidad por el manejo o aplicación del producto, ni ofrece garantía alguna acerca de efectos o resultados indeseados, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto. Es responsabilidad del usuario evaluar la conveniencia del producto. LA EMPRESA se reserva el derecho de modificar propiedades y actualizar esta información sin previo aviso. Consulte la Hoja de Seguridad (FDS) para más detalles.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende diseño, desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes, pinturas, esmaltes y selladores (base acuosa y solvente) para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad: 1,20 +/- 0,03 g/cm³
Viscosidad: 82 +/- 2 UK
PH: 8,5
Sólidos: 49 +/- 1%

Prepan S.A.
Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).011.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar.
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos Útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Posadas
0-800-333-0160 / (011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666 / 2247 / 3762



HOJA TÉCNICA

Versión N°: 1 / Fecha de versión: 16-05-2025 / Estado: Activo

Esmalte al agua para azulejos

PLAVICON ESMALTE PARA AZULEJOS

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

119

Preparación de la superficie

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, sarro, jabón, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos de limpieza. **El correcto tratamiento de la superficie es fundamental para obtener un adecuado resultado.**

Superficies ya pintadas: si se encuentra firme, lijar para eliminar brillo. En caso de presentar descascaramientos, eliminar por completo por medios mecánicos y/o con removedor. Limpiar con un paño el polvillo resultante.

Superficies azulejadas, cerámicos esmaltados, etc: limpiar muy bien con agua caliente y detergente, o desengrasante en caso de superficies muy sucias (cocinas, lavaderos, etc), utilizando cepillos de cerda dura o esponja de acero para facilitar la tarea. En caso de presencia de sarro, tratar con una solución de ácido muriático diluido con agua en partes iguales, utilizando elementos de seguridad, dejar actuar durante 30 minutos y luego enjuagar con abundante agua. Revisar el estado de juntas y pastinas: si hubiera secciones con faltantes, repararlas; si hubiera presencia de hongos o moho, eliminarlos con lavandina diluida en agua. Repetir la limpieza las veces necesarias hasta lograr una superficie totalmente desengrasada y limpia. Por último, repasar toda la superficie con un paño humedecido en alcohol. Dejar secar.

Superficies de mampostería: las superficies nuevas deben tener un curado de 60 días, previo a la aplicación de este producto. Para reducir o uniformar la absorción, aplicar previamente una mano de Fijador al agua, siguiendo las instrucciones del producto.

Sobre superficies ligeramente pulverulentas, aplicar Fijador al Aguarrás, adecuadamente diluido.

Superficies de metal sin pintar: sobre hierro, galvanizado o aluminio, eliminar el óxido por cepillado o lijado, limpiar y aplicar una mano de Fondo Hábitat, dejar secar 24 hs.

Esta información se basa en experiencia, ensayos de laboratorio y fuentes fiables. Sin embargo, las condiciones en obra pueden variar (almacenaje, aplicación, superficie, ambiente, etc), escapando a nuestro control. LA EMPRESA no asume responsabilidad por el manejo o aplicación del producto, ni ofrece garantía alguna acerca de efectos o resultados indeseados, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto. Es responsabilidad del usuario evaluar la conveniencia del producto. LA EMPRESA se reserva el derecho de modificar propiedades y actualizar esta información sin previo aviso. Consulte la Hoja de Seguridad (FDS) para más detalles.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende diseño, desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes, pinturas, esmaltes y selladores (base acuosa y solvente) para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad: 1,20 +/- 0,03 g/cm³
Viscosidad: 82 +/- 2 UK
PH: 8,5
Sólidos: 49 +/- 1%

Prepan S.A.
Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).011.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar.
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos Útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Posadas
0-800-333-0160 / (011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666 / 2247 / 3762



HOJA TÉCNICA

Versión N°: 1 / Fecha de versión: 16-05-2025 / Estado: Activo

Esmalte al agua para azulejos

PLAVICON ESMALTE PARA AZULEJOS

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

119

- Aplicación** Utilizar sin diluir, o agregar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad. Se puede aplicar con **pincel, soplete tipo airless o con rodillo de goma espuma de poro cerrado**. Evitar repasar o "peinar" excesivamente la pintura para lograr mejor nivelación y acabado.
Se recomienda aplicar entre 2 y 3 manos, en capas finas, dejando secar 6 hs mínimo entre cada una.
No pintar con temperaturas inferiores a 5°C o humedad superior a 80%.
- Recomendaciones** Cuando se utiliza más de un envase, se deben mezclar sus contenidos para uniformar. Homogeneizar muy bien el producto antes de usar. Evitar la aplicación directa bajo los rayos del sol, ya que afecta la formación de la película y su adherencia por el aumento en la velocidad de evaporación del diluyente (agua).
En baños con escasa ventilación, recomendamos forzar la aireación y extender el tiempo de secado.
- Almacenaje** Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto dentro de los 18 meses de ingresado al depósito. El producto debe mantenerse sin abrir en un lugar fresco y seco, lejos del calor y la luz solar directa. Temperatura recomendada para almacenaje de 3° a 32° C.

Esta información se basa en experiencia, ensayos de laboratorio y fuentes fiables. Sin embargo, las condiciones en obra pueden variar (almacenaje, aplicación, superficie, ambiente, etc), escapando a nuestro control. LA EMPRESA no asume responsabilidad por el manejo o aplicación del producto, ni ofrece garantía alguna acerca de efectos o resultados indeseados, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto. Es responsabilidad del usuario evaluar la conveniencia del producto. LA EMPRESA se reserva el derecho de modificar propiedades y actualizar esta información sin previo aviso. Consulte la Hoja de Seguridad (FDS) para más detalles.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende diseño, desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes, pinturas, esmaltes y selladores (base acuosa y solvente) para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad: 1,20 +/- 0,03 g/cm³
Viscosidad: 82 +/- 2 UK
PH: 8,5
Sólidos: 49 +/- 1%

Prepan S.A.
Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).011.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar.
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos Útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Posadas
0-800-333-0160 / (011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666 / 2247 / 3762