



HOJA TÉCNICA

Versión N°: 1 / Fecha de versión: 27-02-2026 / Estado: Activo

LÁTEX PARA INTERIORES LAVABLE MATE

PLAVICON LAVABLE INTERIORES

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

155

Descripción	Látex acrílico para interiores lavable de acabado mate
Características	Resistente al frote y al lavado, de excelente poder cubritivo, rápido secado, inhibe la formación de hongos.
Usos	Se aplica en interiores sobre superficies como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre otros.
Rendimiento	12 a 14 m ² por litro y por mano, variando el rendimiento según el color y la absorción de la superficie.
Colores preparados	Blanco
Entonadores	Puede ser coloreado con Entonador Universal hasta 30 cm ³ /litro.
Secado	Al tacto 4 a 6 horas, no repintar antes de las 10 horas. Secado final a las 24 horas. Si bien el secado del producto se adquiere a las 24 horas, la resistencia total de la película se obtiene a los 30 días de aplicado.
Limpieza y Dilución	No diluir con más de 10% de agua para asegurar el espesor de película adecuado. Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua.
Presentación	Balde de 1 l / Balde de 4 l / Balde 10 l / Balde de 20 l

Esta información se basa en experiencia, ensayos de laboratorio y fuentes fiables. Sin embargo, las condiciones en obra pueden variar (almacenaje, aplicación, superficie, ambiente, etc), escapando a nuestro control. LA EMPRESA no asume responsabilidad por el manejo o aplicación del producto, ni ofrece garantía alguna acerca de efectos o resultados indeseados, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto. Es responsabilidad del usuario evaluar la conveniencia del producto. LA EMPRESA se reserva el derecho de modificar propiedades y actualizar esta información sin previo aviso. Consulte la Hoja de Seguridad (FDS) para más detalles.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad: 1.30 ± 0.03 g/cm³
Viscosidad: 90 +/- 3 uK (unidades Krebs)
PH: 8.5 +/- 0.5
Sólidos: 54.5 +/- 1 %
Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar.
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende diseño, desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes, pinturas, esmaltes y selladores (base acuosa y solvente) para hogar y obra.

Prepan S.A.
Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).011.4711.4000 - 0810.777.5284
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com

Teléfonos Útiles
Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Posadas
0-800-333-0160 / (011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666 / 2247 / 3762



HOJA TÉCNICA

Versión N°: 1 / Fecha de versión: 27-02-2026 / Estado: Activo

LÁTEX PARA INTERIORES LAVABLE MATE

PLAVICON LAVABLE INTERIORES

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

155

Preparación de la superficie

La superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia. Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad, polvo o material descascarado. Eliminar, si hubiera, restos de grasas, aceites, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. En superficies vírgenes o muy absorbentes, aplicar previamente una mano de Plavicon Fijador al Agua, con la dilución apropiada según las instrucciones del producto. En superficies antiguas, pulverulentas o entizadas, aplicar Plavicon Fijador al Aguarrás en su correcta dilución según instrucciones de uso (evitar que la aplicación quede con brillo). Completar y nivelar irregularidades de la superficie con Plavicon Enduido, dejar secar, lijar y eliminar el polvillo. Aplicar una nueva mano de Plavicon Fijador, acondicionador de superficies acrílico y concentrado, sobre los sectores reparados. En superficies repintadas, eliminar con espátula y/o cepillo de alambre las partes flojas o descascaradas previamente a la aplicación de Plavicon Fijador (al agua o al aguarrás según el caso). Eliminar hongos con fungicida, utilizando la protección adecuada y respetando las instrucciones del fabricante, enjuagar, dejar secar.

Aplicación

Plavicon Lavable Interiores se aplica a pincel o rodillo, en dos manos sin diluir, dejando secar entre manos.

Recomendaciones

El rodillo/pincel debe estar preferentemente seco y limpio, evitando que contenga polvillo. Mezclar hasta conformar un producto homogéneo. Si la pintura es de color o fue coloreada mediante el uso de entonadores, mezclar el contenido de varios envases para evitar la diferencia de tonalidades. Dejar curar revoques nuevos de 4 a 6 meses antes de pintar.

Almacenaje

Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto dentro de los 18 meses de ingresado al depósito. El producto debe mantenerse sin abrir y en un lugar seco, fresco (4°C a 32 °C) y bien ventilado, lejos del calor y la luz solar directa.

Esta información se basa en experiencia, ensayos de laboratorio y fuentes fiables. Sin embargo, las condiciones en obra pueden variar (almacenaje, aplicación, superficie, ambiente, etc), escapando a nuestro control. LA EMPRESA no asume responsabilidad por el manejo o aplicación del producto, ni ofrece garantía alguna acerca de efectos o resultados indeseados, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto. Es responsabilidad del usuario evaluar la conveniencia del producto. LA EMPRESA se reserva el derecho de modificar propiedades y actualizar esta información sin previo aviso. Consulte la Hoja de Seguridad (FDS) para más detalles.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad: 1.30 ± 0.03 g/cm³
Viscosidad: 90 +/- 3 uK (unidades Krebs)
PH: 8.5 +/- 0.5
Sólidos: 54.5 +/- 1 %
Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado. Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar.
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende diseño, desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes, pinturas, esmaltes y selladores (base acuosa y solvente) para hogar y obra.

Prepan S.A.
Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).011.4711.4000 - 0810.777.5284
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com

Teléfonos Útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Posadas
0-800-333-0160 / (011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666 / 2247 / 3762