



PINTURA PARA PILETAS base solvente

PLAVICON PILETAS

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

15

Descripción	Pintura decorativa formulado con resinas acrílicas base solvente para piletas de natación.
Características	Revestimiento decorativo y protector para piletas de natación cuya formulación le confiere un acabado antideslizante de larga durabilidad y máxima resistencia al accionar del agua y los agentes decolorantes. De excelente terminación inhibe la formación de algas y microorganismos y la fijación de la suciedad.
Usos	Piletas de natación de material (terminación cementicia).
Rendimiento	8 a 10 m ² por Litro por mano, según las características y la absorción de la superficie.
Colores preparados	Azul Cielo y Blanco. Para obtener una amplia gama de celestes se recomienda mezclar en diferentes proporciones latas de Plavicon Piletas color azul con latas de Plavicon Piletas color blanco.
Secado	Dejar secar entre manos al menos 10 horas. Dejar secar un mínimo de cinco días antes de llenar con agua. El tiempo de secado puede variar según las condiciones climáticas.
Limpieza y dilución	Las herramientas se limpian con diluyente para pintura de piletas de natación o xileno, que también puede ser utilizado para diluir. No diluir con más de un 10% de xileno.
Presentación	1, 4 y 20 Litros.
Preparación de la superficie	En todos los casos, la superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia. Piletas usadas: Cepillar y limpiar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, verdín, moho, hongos y/o grasitud). Lijar; enjuagar y dejar secar completamente. También eliminar restos de pintura con espátula y/o cepillo de acero. En caso de existir musgos u hongos limpiar con lavandina diluida en un 70% de agua. Usar elementos de seguridad como guantes y mascarilla para solventes orgánicos. Sellar grietas y fisuras con el sellador para piletas Plavicon Piletas según las instrucciones de uso del producto. Comprobar compatibilidad con la pintura preexistente realizando una prueba de adherencia antes de aplicar. Si la pintura vieja se arruga o se levanta dentro de un período menor a 12 horas remover la película vieja completamente. En piletas pintadas a la cal lavar con agua y cepillo hasta eliminar la cal por completo. Limpiar superficies con grasitud con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. Eliminar eflorescencias salinas en forma mecánica. Piletas nuevas: Dejar transcurrir de 4 a 6 meses con la pileta llena antes de pintar; luego vaciarla y lavarla con una solución de agua con un 30% de ácido muriático. Usar elementos de seguridad. Enjuagar con agua, dejar secar y lijar toda la superficie. Eliminar desmoldantes con agua y detergente. Aplicar un primera mano de Plavicon Piletas diluida con un 10% de Xileno a modo de imprimación.
Aplicación	Se aplica a pincel, rodillo o soplete en dos manos sin diluir dejando secar entre manos al menos 10 horas.
Recomendaciones	No incorporar agua al producto. Trabajar en ambientes ventilados evitando la inhalación de los vapores del producto. Si fuera necesario utilice mascarilla y guantes para solventes orgánicos. Evite aplicar el producto en días de excesiva humedad (rocío) y/o en sectores expuestos en forma directa al sol o sobre superficies muy calientes. No mezclar con otras pinturas.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad: 1.26 ± 0.03 g/cm³
Viscosidad: 82.0 ± 4.0 uk (unidades krebs)
Sólidos: 57.0 ± 1.0 %

Temperatura durante el ensayo : 25°C y 60 % de HRA.

Nº de ONU : **1263**

Producto inflamable Clase 3 de 2º categoría.

No apagar con agua.

Usar extintores de Anhidrido Carbónico (CO₂) o Polvo Químico.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762