



PINTURA PARA PILETAS base acuosa

PLAVICON PILETAS ACRÍLICO



Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS) 16

Descripción	Pintura decorativa acrílica en base acuosa para piletas de natación.
Características	Revestimiento acrílico en dispersión acuosa decorativo y protector para piletas de natación cuya formulación le confiere gran adherencia al sustrato, adecuada resistencia a los agentes decolorantes, excelente terminación y coloración final. Inhibe la proliferación de algas y microorganismos y la fijación de suciedad. De fácil aplicación, protege el medio ambiente al estar formulado en base acuosa y no tiene olor desagradable.
Usos	Piletas de natación de material (terminación cementicia).
Rendimiento	10 a 12 m ² por Litro por mano, según las características y la absorción de la superficie.
Color preparado	Azul Caribe, Azul Profundo, Verde Esmeralda, Blanco y Arena.
Plaviconcolor	Tintometría de 2024 colores en el sistema PlaviconCOLOR
Secado	Dejar secar entre manos al menos 12 horas. Dejar secar como mínimo siete días antes de llenar con agua. El tiempo de secado puede variar según las condiciones climáticas.
Limpieza y dilución	Las herramientas se limpian con agua mientras el producto esté húmedo. No diluir con más de un 10% de agua para asegurar el espesor de película requerido.
Presentación	1, 4, 10 y 20 Litros.
Preparación de la superficie	En todos los casos, la superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia. Piletas usadas: Cepillar y limpiar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, verdín, moho, hongos y/o grasitud). Lijar, enjuagar y dejar secar completamente. También eliminar restos de pintura con espátula y/o cepillo de acero. En caso de existir musgos u hongos limpiar con lavandina diluida en un 70% de agua. Sellar grietas y fisuras con el sellador para piletas Plavicon Piletas según las instrucciones de uso del producto. Comprobar compatibilidad con la pintura preexistente realizando una prueba de adherencia antes de aplicar. Si la pintura vieja se arruga o se levanta dentro de un período menor a 12 horas remover la película vieja completamente. En piletas pintadas a la cal lavar con agua y cepillo hasta eliminar la cal por completo. Limpiar superficies con grasitud con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. Eliminar eflorescencias salinas en forma mecánica. Piletas nuevas: Dejar transcurrir de 4 a 6 meses con la piqueta llena antes de pintar; luego vaciarla y lavarla con una solución de agua con un 30% de ácido muriático. Usar elementos de seguridad. Enjuagar con agua, dejar secar y lijar toda la superficie. Eliminar desmoldantes con agua y detergente. Aplicar una primera mano de Plavicon Piletas Acrílico diluida con un 10% de agua a modo de imprimación.
Aplicación	Plavicon Piletas Acrílico se aplica a pincel, rodillo o soplete en dos manos sin diluir.
Recomendaciones	Evite aplicar el producto en días de excesiva humedad (rocío) y/o en sectores expuestos en forma directa al sol o sobre superficies muy calientes. No mezclar con otras pinturas.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1.28 ± 0.03 grs./cm ³
Viscosidad:	85.0 ± 2.0 uk (unidades krebs)
Sólidos:	47.0 ± 1.0 %
pH:	8.5 ± 0.5

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo : 20°C y 65 % de HRA.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762