



## LATEX PROFESIONAL PARA EXTERIORES MATE

# PLAVIPINT FRENTES profesional

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

23

<b>Descripción</b>	Látex para exteriores de acabado mate.
<b>Características</b>	Látex de buen poder cubritivo, resistente a la formación de hongos y rápido secado.
<b>Usos</b>	Se aplica en exteriores sobre superficies como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre otros.
<b>Rendimiento</b>	8 a 12 m <sup>2</sup> por Litro y por mano, variando el rendimiento según el color y la absorción de la superficie.
<b>Color preparado</b>	Blanco. Entonado con Entonadores Universales hasta 30 cm <sup>3</sup> /Litro.
<b>Secado</b>	Al tacto 1 hora, no repintar antes de las 8 horas. Secado final entre 12 a 48 horas.
<b>Limpieza y dilución</b>	No diluir con más de 10% de agua para asegurar el espesor de película adecuado. Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua.
<b>Presentación</b>	1, 4, 10 y 20 Litros.
<b>Preparación de la superficie</b>	Cepillar o lijar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasicidad dejándola firme y seca. La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.
<b>Imprimación y Aplicación</b>	<p>En superficies vírgenes, entizadas o muy absorbentes, aplicar previamente una mano de Plavicon Fijador con la dilución apropiada según las instrucciones del producto.</p> <p>En aplicaciones sobre superficies cementicias verificar el completo curado de la superficie antes de aplicar. En superficies antiguas o de difícil adherencia aplicar Plavicon Fijador al aguarrás en su correcta dilución según instrucciones de uso (evitar que la aplicación quede con brillo).</p> <p>En caso de existir grietas y/o juntas deteriorada aplicar Plavicon Sellador Multiuso en las mismas y dejar secar. Leer y seguir instructivo de aplicación de sellador acrílico Plavicon Multiuso antes de su uso. Aplicar una nueva mano de Plavicon Fijador, acondicionador de superficies acrílico y concentrado, sobre los sectores reparados.</p> <p>En superficies repintadas, eliminar con espátula y/o cepillo de alambre las partes flojas o descascaradas previamente a la aplicación de Plavicon Fijador (al agua o al aguarrás según el caso).</p> <p>Eliminar hongos y algas con agua lavandina, enjuagar, dejar secar y aplicar Plavicon Fijador. Plavipint Frentes se aplica a pincel, rodillo o soplete en dos manos sin diluir dejando secar entre manos.</p>
<b>Recomendaciones</b>	<p>De ser necesario efectuar nivelaciones es conveniente utilizar mezcla cementicia.</p> <p>Es conveniente mezclar el contenido de varios envases pigmentados para obtener un color uniforme. Dejar curar revoques nuevos de 4 a 6 meses antes de pintar.</p>

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique. Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas. Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

### Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1.36 ± 0.03 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad:	95.0 ± 3.0 uk (unidades krebs)
pH:	8.5 ± 0.5
Sólidos:	45.0 ± 1.0 %

### Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo : 25°C y 60 % de HRA.

### Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado. Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

### Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.  
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
Inhalación prolongada: ventilar  
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

### Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina  
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON  
E-mail: info@plavicon.com  
Internet: www.plavicon.com

### Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones  
Hospital Posadas  
0-800-333-0160/(011) 4658-7777  
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez  
(011) 4962-6666/2247/3762