

**PLAVICON INTERIORES**

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

39

Descripción	Látex acrílico para interiores de acabado mate.
Características	Látex de excelente poder cubritivo, resistente a la formación de hongos y rápido secado. La utilización de pigmentos y polímeros de primera calidad le confiere resistencia a la abrasión y al lavado.
Usos	Se aplica en interiores sobre superficies como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre otros.
Rendimiento	12 a 14 m ² por Litro y por mano, variando el rendimiento según el color y la absorción de la superficie.
Colores preparados	Blanco. Entonado con Entonadores Universales hasta 30 cm ³ /Litro.
Plaviconcolor	Tintometría de 2024 colores en el sistema Plaviconcolor 2.
Secado	Al tacto 4 a 6 horas, no repintar antes de las 10 horas. Secado final a las 24 horas.
Limpieza y dilución	No diluir con más de 10% de agua para asegurar el espesor de película adecuado. Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua.
Presentación	Latas de 1, 4, 10 y 20 Litros.
Preparación de la superficie	Cepillar o lijar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejándola firme y seca. La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.
Imprimación y Aplicación	En superficies vírgenes, entizadas o muy absorbentes, aplicar previamente una mano de Plavicon Fijador con la dilución apropiada según las instrucciones del producto. En aplicaciones sobre superficies cementicias verificar el completo curado de la superficie antes de aplicar. En superficies antiguas o de difícil adherencia aplicar Plavicon Fijador al aguarrás en su correcta dilución según instrucciones de uso (evitar que la aplicación quede con brillo). Completar y nivelar irregularidades de la superficie con Plavicon Enduido plástico al agua, dejar secar; lijar y eliminar el polvillo. Aplicar una nueva mano de Plavicon Fijador; acondicionador de superficies acrílico y concentrado, sobre los sectores reparados. En superficies repintadas, eliminar con espátula y/o cepillo de alambre las partes flojas o descascaradas previamente a la aplicación de Plavicon Fijador (al agua o al aguarrás según el caso). Eliminar hongos con agua lavandina, enjuagar; dejar secar y aplicar Plavicon Fijador. Plavicon Interiores se aplica a pincel o rodillo en dos manos sin diluir dejando secar entre manos.
Recomendaciones	Es conveniente mezclar el contenido de varios envases pigmentados para obtener un color uniforme. Dejar curar revoques nuevos de 4 a 6 meses antes de pintar. Si bien el secado del producto se adquiere a las 24 horas, la resistencia total de la película se obtiene a los 30 días de aplicado.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1.23 ± 0.02 g/cm ³
Viscosidad:	89 ± 3 uk a 25°C
pH:	8 ± 0.5
Sólidos:	42.0 ± 1.0 %

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762