



LATEX PARA INTERIORES MATE

PLAVICON ULTRALAVABLE

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

134

Descripción	Látex acrílico para interiores de acabado mate ultralavable.
Características	Látex mate formulado con aditivos hidrorrepelentes para proteger y decorar interiores, con excelente resistencia a los lavados y a las manchas, de muy buen poder cubritivo y nivelación, resistente a la formación de hongos, y de rápido secado, aplicación sencilla, de bajo salpicado y bajo olor.
Usos	Se aplica en interiores sobre superficies como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre otros.
Rendimiento	12 a 14 m ² por litro y por mano, variando el rendimiento según el color y la absorción de la superficie.
Colores preparados	Blanco. Entonado con Entonadores Universales hasta 30 cm ³ /litro.
Plaviconcolor	Tintometría de 2024 colores en el sistema Plaviconcolor.
Secado	Entre manos de 4 a 6 horas, no repintar antes de las 10 horas. Secado final de 12 a 24 horas.
Limpieza y dilución	No diluir con más de 10% de agua para asegurar el espesor de película adecuado. Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua.
Presentación	Latas de 1, 4, 10 y 20 Litros.
Preparación de la superficie	Cepillar o lijar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejándola firme y seca. La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.
Imprimación y Aplicación	<p>En superficies vírgenes, entizadas o muy absorbentes, aplicar previamente una mano de Plavicon Fijador con la dilución apropiada según las instrucciones del producto.</p> <p>En aplicaciones sobre superficies cementicias verificar el completo curado de la superficie antes de aplicar. En superficies antiguas o de difícil adherencia aplicar Plavicon Fijador al aguarrás en su correcta dilución según instrucciones de uso (evitar que la aplicación quede con brillo).</p> <p>Completar y nivelar irregularidades de la superficie con Plavicon Enduido plástico al agua, dejar secar; lijar y eliminar el polvillo. Aplicar nuevamente Plavicon Fijador sobre los sectores reparados.</p> <p>En superficies repintadas, eliminar con espátula y/o cepillo de alambre las partes flojas o descascaradas previamente a la aplicación de Plavicon Fijador (al agua o al aguarrás según el caso).</p> <p>Eliminar hongos con agua lavandina diluida, enjuagar, dejar secar y aplicar Plavicon Fijador.</p> <p>Plavicon Ultralavable se aplica a pincel o rodillo en 2 o 3 manos sin diluir dejando secar entre manos.</p> <p>Mezclar el contenido de varios envases pigmentados para obtener un color uniforme.</p> <p>Dejar curar revoques nuevos de 4 a 6 meses antes de pintar. Por tratarse de una pintura mate se recomienda su aplicación en superficies perfectamente niveladas.</p>

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.

Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.

Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende : Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de Impermeabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1.28 ± 0.03 g/cm ³
Viscosidad:	82.0 ± 3.0 uk (unidades krebs)
pH:	8.5 ± 0.5
Sólidos:	50.75 ± 1.0 %

Producto no inflamable.

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.

Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.

Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.

Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Inhalación prolongada: ventilar

Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
 Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
 E-mail: info@plavicon.com
 Internet: www.plavicon.com

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
 Hospital Posadas
 0-800-333-0160/(011) 4658-7777
 Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
 (011) 4962-6666/2247/3762