



IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS

PLAVIPINT TECHOS Membrana Líquida

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

0106

con poliuretano

Descripción	Membrana Líquida Impermeabilizante para techos y terrazas con poliuretano.
Características	Formulada a partir de la combinación de resinas sintéticas y poliuretánicas diluibles con agua. Plavipint Techos genera una película elástica y flexible aún a baja temperatura de excelente resistencia a la intemperie y reflectiva de los rayos UV (blanco), de buena resistencia a los álcalis, adhesión a diversos sustratos, y transitabilidad en el uso doméstico.
Usos	Impermeabilizante para proteger cubiertas planas o inclinadas.
Rendimiento	1 Kilo/m ² en total, aplicado en las manos necesarias, variando el rendimiento según el color y la absorción de la superficie.
Colores preparados	Blanco y Rojo Cerámico.
Secado	Tiempo entre manos de 6 a 12 horas. Secado final a las 72 horas.
Limpieza	Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con agua.
Presentación	5, 10 y 20 Kilos.
Preparación de la superficie	En todos los casos, la superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia. Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud, dejándola firme y seca. Una vez concluida y seca la carpeta de alisado ($\pm$ 6 meses), en la cual se terminan los encuentros en $\frac{1}{2}$ caña, y se confeccionan las juntas de dilatación (una perimetral y otras cada 20 m ²), se deberán sellar las mismas con Plavicon Sellador Multiuso. En superficies nuevas, lavar con solución de ácido muriático en agua, en proporción 1:7, enjuagar y dejar secar. Evite inhalar vapores, utilizar mascarilla.
Imprimación	Como imprimación se aplica una primera mano diluída con 20% de agua. Las siguientes aplicaciones se dan puras, sin diluir.
Aplicación y dilución	Mezclar hasta conformar un producto homogéneo. Aplicar las siguientes manos puras o disueltas con no más del 10% de agua, para lograr el espesor de película adecuado. Se aplica directamente a pincel o rodillo como pintura, y conforma una membrana uniforme. Las manos se dejarán secar de 6 a 12 hs cada vez, cruzando las mismas para formar una trama homogénea, se crea de esta manera una cubierta impermeable sólida y continua. Los encuentros con salientes, claraboyas, caños, y muros de carga, se resuelven fácilmente pintando en vertical hasta 15 cm. de altura a modo de zócalo.
Recomendaciones	Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo y con temperaturas entre los 5 °C y 28 °C. Aplicar en días y lugares donde no hayan ráfagas de viento que puedan ensuciar la reciente aplicación mientras el producto aún no haya secado. No aplicar en pisos terminados con llana mecánica, cerámicas semiesmaltadas o esmaltadas y asfalto.
Almacenaje	Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto dentro de los 18 meses de ingresado al depósito. El producto debe mantenerse sin abrir, en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos del calor y la luz solar directa. Temperatura recomendada para almacenaje de 3 °C a 32 °C.

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende : Diseño y desarrollo, fabricación, comercialización y atención al cliente de Impermeabilizantes, Pinturas, esmaltes y selladores para hogar y obra en Base Acuosa y Solvente.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad:	1.30 $\pm$ 0.03 g/cm ³
Viscosidad:	110 $\pm$ 10 uk (unidades krebs)
pH:	7.5 / 9.5
Sólidos:	53.0 $\pm$ 2.0 %

Producto no inflamable

Temperatura durante el ensayo: 25°C y 60 % de HRA.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar.
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).011.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com

Teléfonos útiles
Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762