



ACONDICIONADOR DE SUPERFICIES al aguarrás

PLAVICON FIJADOR al aguarrás

Código de Producto - ref. Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

35

Descripción	Acondicionador sintético transparente diluible con aguarrás mineral.
Características	Formulación, de alto poder de penetración en superficies de mampostería, igualando el nivel de absorción de las mismas y optimizando la aplicación de pinturas de terminación. Indicada para sellar y acondicionar superficies muy porosas, disminuyendo y uniformando su absorción. Mejora la adherencia de pinturas, revestimientos y/o impermeabilizantes en superficies tizadas o muy poco firmes, optimizando el rendimiento de las mismas.
Usos	Se aplica en interiores o exteriores para acondicionador superficies muy poco firmes como mampostería, revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre otros, previa a la aplicación de pinturas de terminación.
Rendimiento	8 a 10 m ² por Litro de producto diluido y por mano, variando el rendimiento según la absorción de la superficie.
Color	Incoloro.
Secado	Al tacto 2 horas, no aplicar pintura de terminación antes de las 4 horas.
Dilución y limpieza	Diluir en partes iguales (1:1) con aguarrás. La dilución con aguarrás deberá realizarse de forma que la aplicación no forme película; realizar una prueba de aplicación en un sector reducido para confirmar la dilución correcta. Aumentar el grado de dilución si la aplicación resulta con brillo y en ese caso lijar levemente hasta eliminar el brillo. Mientras el producto está fresco las herramientas se limpian con aguarrás mineral.
Presentación	1, 4 y 20 Litros.
Preparación de la superficie	En todos los casos, la superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia. Cepillar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejándola firme y seca. La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Superficies nuevas: Dejar secar superficies nuevas hasta 3 a 6 meses antes de fijarlas para asegurar el correcto curado de las mismas. Aplicar sobre superficies exentas de alcalinidad. En caso que el pH sea mayor a 8 (utilizar papel pH) tratar con ácido muriático diluido en partes iguales con agua, enjuagar y dejar secar 24 horas. Superficies previamente pintadas: Sectores que tengan pintura descascarada deben eliminarse con espátula o cepillo de hierro. Si hubiera hongos, estos deben ser eliminados con una solución de agua lavandina y enjuagar a continuación. (Evite inhalar vapores de lavandina usando mascarilla)
Aplicación	Plavicon Fijador se aplica a pincel, rodillo o soplete (convencional o eléctrico y ± 1.6 Kg/cm ² de presión).

Toda la información, datos y recomendaciones en esta hoja técnica son aplicables al material anteriormente descrito y no en combinación(es) con otro(s) materiales, salvo que se indique.
Esta información está basada en nuestra experiencia, investigación, información y datos de otras fuentes, que estimamos fidedignas, confiables y exactas.
Prepan SA se reserva el derecho de incluir modificaciones.

Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 comprende el diseño, fabricación, comercialización y atención al cliente de impermeabilizantes y pinturas para hogar y obra.

Propiedades Físicas (Valores aproximados)

Densidad: 0.84 ± 0.05 g/cm³
Viscosidad: C. Ford N°2 (29-33 segundos)
Sólidos: 24.0 ± 1.0 %

Temperatura durante el ensayo : 25°C y 60 % de HRA.

N° de ONU : **1263**

Producto inflamable Clase 3 de 2ª categoría.

No apagar con agua.

Usar extintores de Anhidrido Carbónico (CO₂) o Polvo Químico.

Precauciones de Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y el secado.
Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Primeros Auxilios (en contacto con)

Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Inhalación prolongada: ventilar
Ingestión: No inducir al vómito y efectuar consulta médica.

Teléfonos útiles

Centro Nacional de Intoxicaciones
Hospital Posadas
0-800-333-0160/(011) 4658-7777
Hospital de Niños Dr: Ricardo Gutierrez
(011) 4962-6666/2247/3762

Prepan SA

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).11.4711.4000 - 0810.77.PLAVICON
E-mail: info@plavicon.com
Internet: www.plavicon.com